

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Format	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LUKSY GOLD 60X120	60x120 24"x48"R	Mohs 9	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
LUKSY SILVER 60X120	60x120 24"x48"R	Mohs 9	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
LUKSY GOLD 60X60	60x60 24"x24"R	Mohs 9	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
LUKSY SILVER 60X60	60x60 24"x24"R	Mohs 9	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-

1. Dureté aux rayures selon l'échelle de Mohs (EN 101)

2. Dimensions et aspect de la surface (UNE EN ISO 10545-2)

3. Absorption d'eau (%) (UNE EN ISO 10545-3)

4. Charge de rupture (N) (UNE EN ISO 10545-4)

5. Résistance à la flexion (N/mm²) (UNE EN ISO 10545-4)

6. Résistance à l'abrasion (UNE EN ISO 10545-7)

7. Coefficient de dilatation thermique linéaire (UNE EN ISO 10545-8)

8. Résistance aux chocs thermiques (UNE EN ISO 10545-9)
9. Résistance à la fissuration (UNE EN ISO 10545-11)

10. Résistance au gel (UNE EN ISO 10545-12)

11. Résistance chimique — acides/bases faibles (UNE EN ISO 10545-13)

12. Résistance chimique — acides/bases fortes (UNE EN ISO 10545-13)

13. Résistance chimique — nettoyage domestique (UNE EN ISO 10545-13)

14. Résistance aux taches (UNE EN ISO 10545-14)

15. Glissance (UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)

16. DCOF (DCOF)

EMBALLAGE

Format	Boîte			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
60x120 (24"x48"R)	3	2.16	37.93	0	0	0	29	62.64	1100
60x60 (24"x24"R)	4	1.44	24	0	0	0	40	57.6	960