

COULEURS



ASH
60x120, 60x60



BEIGE
60x120, 60x60



GREY
60x120, 60x60



TAUPE
60x120, 60x60

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Format	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PHOSI ASH 60X120	60x120 24"x48"R	Mohs 8	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
PHOSI BEIGE 60X120	60x120 24"x48"R	Mohs 8	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
PHOSI GREY 60X120	60x120 24"x48"R	Mohs 8	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
PHOSI TAUPE 60X120	60x120 24"x48"R	Mohs 8	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
PHOSI ASH 60X60	60x60 24"x24"R	Mohs 8	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
PHOSI BEIGE 60X60	60x60 24"x24"R	Mohs 8	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
PHOSI GREY 60X60	60x60 24"x24"R	Mohs 8	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-
PHOSI TAUPE 60X60	60x60 24"x24"R	Mohs 8	Répond	<= 0,5%	Répond	> 35N/mm2	Classe 4	6,6-10-6°C	Répond	Répond	Répond	GLA	GHA	GA	Classe 5	Classe 1	-

1. Dureté aux rayures selon l'échelle de Mohs (UNE EN ISO 10545-2)
2. Dimensions et aspect de la surface (UNE EN ISO 10545-2)
3. Absorption d'eau (%) (UNE EN ISO 10545-3)
4. Charge de rupture (N) (UNE EN ISO 10545-4)
5. Résistance à la flexion (N/mm²) (UNE EN ISO 10545-4)
6. Résistance à l'abrasion (UNE EN ISO 10545-7)
7. Coefficient de dilatation thermique linéaire (UNE EN ISO 10545-8)
8. Résistance aux chocs thermiques (UNE EN ISO 10545-9)

9. Résistance à la fissuration (UNE EN ISO 10545-11)
10. Résistance au gel (UNE EN ISO 10545-12)
11. Résistance chimique — acides/bases faibles (UNE EN ISO 10545-13)
12. Résistance chimique — acides/bases fortes (UNE EN ISO 10545-13)
13. Résistance chimique — nettoyage domestique (UNE EN ISO 10545-13)
14. Résistance aux taches (UNE EN ISO 10545-14)
15. Glissance (UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)
16. DCOF (DCOF)

EMBALLAGE

Format	Boîte			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
60x120 (24"x48"R)	3	2	24	0	0	0	29	62	1100
60x60 (24"x24"R)	4	1	37	0	0	0	40	57	960